

## TRESTJERNER Gulvlakk Color

### Produktbeskrivelse

#### Type

Matt pigmenterbar oljebasert gulvlakk for tre, parkett og laminat.



#### Egenskaper og fordeler

Gulvlakken har høy slitestyrke og gode heftegenskaper. Produktet gir et transparent, matt og avdempet uttrykk. Kan benyttes til å lysne eller endre farge på gamle intakte gulv eller sette farge til nye og nedslippede gulv samtidig som overflatens nyanser og struktur bevares. Produktet har lang åpentid og flyter godt ut. Produktet kan blandes i mange farger.

#### Bruksområde

Gulv og trapper i heltre, parkett eller laminat. Til nye, ubehandlede, nedslippede eller tidligere lakkerte underlag. Kan også benyttes på møbler.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Klar base
<b>Glansgrad</b>	Matt (5)
<b>Generisk type</b>	Polyuretanforsterket alkyd
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	42 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	0.9
<b>Flammepunkt</b>	65 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet. God luftsirkulasjon forbedrer tørkeegenskapene.

På laminat og tidligere fabrikkklakkert parkett anbefales å sette en oppstrøksprøve for å kontrollere heften til underlaget.

Natemasse i skipsgulv kan påvirke lakkens tørketid. Sett en prøve først.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rør godt om før og under arbeidet. Bruk Jordans fin/korthåret rulle og etterstryk med Jordan Gulvlakkpensel. Lakk med farge bør ikke påføres i felt (røfter) som er bredere enn ca 40 cm, før det etterstrykes. Neste felt rulles inntil det forrige, og etterstrykes oppå forrige felt, til en jevn farge.

#### Rengjøring av malerverktøy

White Spirit

## Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Lakkerte flater/laminat:	20 – 30	33 – 50	14 – 21
Ubehandlet/nedslipt tre:	10 – 15	67 – 100	28 – 42

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

## Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overlakkeringsstiden.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Lufttemperatur	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	15 °C	23 °C
Overlakterbar etter	24 t	8 t
Brukstørr	10 t	10 t
Gjennomherdet	2 uker	2 uker

## Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Ubehandlet og nedslipt tre	<p>Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering. Alle underlag skal først renses med <b>TRESTJERNER Gulvrens</b>.</p> <p>Påfør 1-2 tynne strøk med farget <b>TRESTJERNER Gulvlakk Color</b> til ønsket innfarging og 1-2 fyldige strøk transparent lakk til forsegling. Eventuell fiberreisning fjernes ved lett sliping med slipepapir nr. 150-180. Tilsammen må det påføres minimum 3 strøk.</p> <p><b>TRESTJERNER Gulvlakk Color</b> kan også benyttes til fargesetting/innfarging av gulv i kombinasjon med etterfølgende overlakking med <b>TRESTJERNER Gulvlakk</b>, <b>TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet</b> eller <b>TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert</b> (følg deres respektive tekniske datablader).</p> <p>Ved etterbehandling med transparent <b>TRESTJERNER</b>-lakk, kan gulv påført <b>TRESTJERNER Gulvlakk Color</b> i hvit, nyanser av grått og lyse farger, få et mer gyllent utseende. Mørke farger kan få en dypere fargetone.</p>

Tidligere lakkerte flater og laminat

Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering. Alle underlag skal først renses med **TRESTJERNER Gulvrens**.

Tidligere lakkerte flater og laminat mattslipes med pussepapir nr. 150–180. Bruk forlengerskaft eller slipemaskin for å sikre jevn og grundig sliping. Vær nøye med sliping mellom stavene. Støvsug og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.

Delvis nedslitte underlag forsegles med 1 strøk lakk.

Påfør 1-2 tynne strøk med farget **TRESTJERNER Gulvlakk Color** til ønsket innfarging og 1-2 fylldige strøk transparent lakk til forsegling. Eventuell fiberreising slipes lett ned med slipepapir nr. 150-180.

**TRESTJERNER Gulvlakk Color** kan også benyttes til fargesetting/innfarging av gulv i kombinasjon med etterfølgende overlakkering med **TRESTJERNER Gulvlakk**, **TRESTJERNER Gulvlakk Vanntynnet** eller **TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert** (følg deres respektive tekniske datablader).

Ved etterbehandling med transparent **TRESTJERNER**-lakk, kan gulv påført **TRESTJERNER Gulvlakk Color** i hvit, nyanser av grått og lyse farger, få et mer gyllent utseende. Mørke farger kan få en dypere fargetone.

## Vedlikehold

Unngå vask og tepper på gulvet de første 2 ukene etter lakkering.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Produktet tåler frost. Fraktes og lagres stående.

## Avfallshåndtering

Tomme, tørre spann kan leveres sammen med annet metallavfall. Flytende maling/sparkel og vaskevann med malingrester leveres til nærmeste avfallsmottak. Må være tomt og tørt.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### **NOBB nummer**

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60050054, 60050056

### **NOBB modul nummer**

60049918

### **Kontaktinformasjon**

Scanox AS  
P.O.Box 904 Brakerøya  
3002 Drammen  
Norway  
Tel: +47 32 24 43 00

### **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.